สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100SW สีทารองพื้น
TPI SUPER SPECIAL ARMOUR NANO PAINT (NP100SW)

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ : สีนาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100SW สีทารองพื้น
TPI Super Special Armour Nano Paint (NP100SW)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นผงละเอียดใช้ผสมน้ำสำหรับงานทาผิวผนังเป็นรองพื้นสีขาว ก่อนลงสีจริงโทนสีอ่อน การใช้งานให้ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด และทาด้วยแปรงทาสีหรือลูกกลิ้ง หลังจาก NP100SW สีทารองพื้น แห้งสนิทแล้วจึงค่อยทาสีจริงทับ เนื่องจากเป็นซีเมนต์เบสที่ละเอียด จึงทำให้จึงทำให้พื้นผิวเรียบเนียน ยึดเกาะกับผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต หรือ ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ได้แน่นหนา ไม่หลุดล่อน เพราะมีพื้นฐานเป็นซีเมนต์เบสเหมือนกัน เมื่อทาทับด้วยสี NP101S (Top Coat – สูตรน้ำ) จะเพิ่มคุณสมบัติความคงทนและคุณสมบัติด้านความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

ขอบเขตการใช้งาน : ใช้เป็นสีทารองพื้นทาผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต หรือผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ก่อนลงสีจริงหรือสี NP101S (Top Coat – สูตรน้ำ) ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร สามารถทาบนพื้นผิวไม้ทั่วไปได้

วัตถุดิบ

- ☐ ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
- ☐ สารเคมีเพิ่มคุณภาพ เช่น สารเพิ่มคุณสมบัติการอุ้มน้ำ สารเพิ่มแรงยึดเกาะ เป็นต้น
- ☐ หินปูนบดละเอียดคัดขนาด
- ☐ แม่สีอนินทรีย์

วิธีการใช้งาน

การเตรียมผิวผนัง

- กรณีผนังใหม่ ให้เตรียมผิวเหมือนงานทาสีทั่วไป
- กรณีผนังเก่า ลอกสีเก่าออกให้มากที่สุด ขจัดส่วนที่ไม่แข็งแรง ถ้ามีรอยตำหนิ เช่น รอยแตกร้าว ผิวขรุขระ หลุดล่อน ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนการทาสี

การใช้งาน

- ผสม นาโน ซูเปอร์ สเปเชียล อาร์เมอร์ ทีพีไอ NP100SW สีทารองพื้น 1 กิโลกรัมกับน้ำสะอาด 0.53 ลิตร โดยแบ่งเติมน้ำหนึ่งในสามส่วน ปั่นผสมให้เข้ากันดีก่อน จากนั้นจึงเติมน้ำส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวน ผสมให้เข้ากันดีแล้วนำไปใช้งานตามวิธีการทาหรือพ่นสีทั่วไป
- ให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา 1 ชั้น โดยปล่อยให้สีแห้งประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วทาทับชั้นต่อไป
- ทาหรือพ่นทับด้วยสี TPI Super Special Armour Nano Paint NP101S (Top Coat – สูตรน้ำ) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม จะเพิ่มคุณสมบัติความคงทนและคุณสมบัติด้านความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้

หมายเหตุ

- สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพ่นสีได้ โดยวิธีการใช้งานปรับให้สอดคล้องกับเครื่องพ่นสีแต่ละแบบ
- TPI Super Special Armour Nano Paint (NP100SW) ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ควรปกป้องผนังที่ทาจากแสงแดด ฝุ่นละออง จนกว่าสีจะแห้งสนิทอย่างน้อย 7 วัน
- ควรปิดปากถุง TPI Super Special Armour Nano Paint (NP100SW) ให้สนิทและเก็บไว้ในที่แห้ง

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ	ปริมาณน้ำ	ทาได้พื้นที่ประมาณ *
1/4 แกลลอน	0.53 ลิตร	8 ตร.ม.
1 แกลลอน	2.1 ลิตร	34 ตร.ม.
5 แกลลอน	10.5 ลิตร	168 ตร.ม.

หมายเหตุ : * สำหรับการทา 1 เที่ยว

ระยะเวลาการแห้งตัว

แห้งที่ผิว	แห้งทาทับได้
20-30 นาที	2-3 ชั่วโมง