11 ปูนฉาบทั่วไป

ฉาบเรียบ เนียนสวย ได้ดั่งใจ

ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 11

คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน



ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบที่ก่อด้วยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก สามารถฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข้อแนะนำ

- ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน
- ควรกองเก็บในที่แห้ง และปราศจากความชื้น
- สามารถกองเก็บปูนอินทรีมอร์ตาร์ 11 ได้ประมาณ 2 เดือน

ขั้นตอนการทำงาน

ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 11 ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ลดการทำงานที่ยุ่งยากแบบเดิมให้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการฉาบสะอาด
2. ฉีดน้ำลงบนผนังให้ชุ่มพอประมาณ
3. ผสมปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 11 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
4. ฉาบผนังตามขั้นตอนการฉาบอิฐทั่วไป โดยฉาบให้มีความหนา 1.0 - 1.5 เซนติเมตร
5. บ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน

ค่ากำลังรับแรง

• 28 วัน	> 2.5 MPa

ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม	ปูน 1 ถุง ต่อน้ำ 10 - 13 ลิตร
พื้นที่ฉาบ	2.4 - 2.6 ตารางเมตร / ถุง ที่ความหนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักบรรจุ	50 กิโลกรัม / ถุง