TOA

SKIM COAT
สกิมโค้ท ปูนฉาบบางสำเร็จรูป

ฉาบตกแต่งผิวคอนกรีต ฉาบบางได้ถึง 0.5–2 มิลลิเมตร
ฉาบลื่น ขัดง่าย ไม่เปลืองแรง (สำหรับภายในและภายนอก)

สีเทา สีขาว



ขัดง่าย ยึดเกาะแน่น
ฉาบลื่น...เรียบ...เนียน



- ฉาบลื่น ขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ฉาบบางปกปิดรอยแตก ผิวเรียบเนียน
- ยึดเกาะกับพื้นผิวและสีทับหน้าได้ดี
- ประหยัดสีที่ใช้ในการทา

TOA

TOA
SKIM COAT

ทีโอเอ สกิมโค้ท ปูนฉาบบางสำเร็จรูป

สำหรับภายนอกและภายใน





เหมาะสำหรับแก้ไขปัญหา







ทีโอเอ สกิมโค้ท-ปูนฉาบบางสเร็จรูป

ฉาบบางได้ถึง 0.5 – 2 มิลลิเมตร สำหรับฉาบตกแต่งผิวคอนกรีต รอยแนวตะเข็บจากการถอดแบบของคอนกรีต **ฉาบลื่น ขัดง่าย ไม่เปลืองแรง** สามารถปกปิดรอยแยก รอยแตกลายงา อุดรูพรุนตามด รูโพรงอากาศ ทำให้พื้นผิวหลังจากฉาบแล้วเรียบเนียน ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรก
- สกัดหรือเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบสันนูนที่หนาเกินไปออก
- บริเวณที่มีสภาพหลุดล่อน ร่วน เป็นขุย หรือรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ ควรทำการซ่อมแซมก่อนใช้ ทีโอเอ สกิมโค้ท

การทำงาน

1. ใช้ **ทีโอเอ สกิมโค้ท** ผสมกับน้ำ 7.0 – 8.5 ลิตร ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำ ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ใช้เกรียงเหล็กฉาบให้บางและสม่ำเสมอตามต้องการ หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิวให้ฉาบซ้ำอีกครั้ง โดยทิ้งชั้นแรกให้แห้งก่อน 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาทับชั้นถัดไป
3. ทิ้งพื้นผิวปูนฉาบบางให้แห้ง 4-6 ชั่วโมง แล้วใช้กระดาษทรายขัดตกแต่ง

อัตราการใช้งาน

1.0 - 1.2 กิโลกรัม / ตารางเมตร (ความหนา 1 มิลลิเมตร)

ขนาดบรรจุ/สี

20 กิโลกรัม / สีขาวและสีเทา

การเก็บรักษา

- เก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น ไม่วางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
- เก็บได้นานประมาณ 1 ปี นับจากวันผลิต

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- หากผสมปูนแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 40 – 60 นาที
- ไม่เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องแช่น้ำหรือมีน้ำขังตลอดเวลา
- ไม่เหมาะกับรอยแตกร้าวที่ยังไม่หยุดขยายหรือรอยต่อโครงสร้างที่ยังมีการเคลื่อนตัว
- ไม่สามารถฉาบปูน หรือติดกระเบื้องด้วยกาวติดกระเบื้องบนผิวของ ทีโอเอ สกิมโค้ท ได้ ถ้าต้องการใช้ ให้ลอกผิว ทีโอเอ สกิมโค้ท ออกก่อน

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค
โทร. 02-335-5777
www.toagroup.com



SOLUTIONS BUILDER
Innovative Construction Chemicals

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999