TOA 100 Water Repellent Gloss



คุณลักษณะ :

TOA-100 Water Repellent Gloss น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม TOA-100 ผลิตจากอะคริลิคโพลิเมอร์แท้ 100% คุณภาพสูง (สูตรน้ำมัน) ที่ให้เนื้อฟิล์มใสแข็ง เงางามสูงยาวนาน ไม่เหลืองตัว ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สามารถป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี เปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

การใช้งาน :

TOA-100 Water Repellent Gloss สามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท

- **หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ และอิฐโชว์**
- **กระเบื้องเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น**
- **ผนังปูนคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ**
- **ไม้ ไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)**

คุณประโยชน์ :

TOA-100 Water Repellent Gloss มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

- **เคลือบผิววัสดุให้เงางาม ป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี**
- **ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สวยงามและการทำความสะอาดยากของพื้นผิวเช่นอิฐโชว์แนว หินทราย ทรายล้าง เป็นต้น**
- **มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ**
- **ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น**
- **ป้องกันการฝังตัวของฝุ่นให้น้อยลง ทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น**
- **ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น**

ข้อมูลทางเทคนิค

สี	:	**TOA-100 Water Repellent Gloss เป็นของเหลวใส ไม่มีสี**
ค่าความถ่วงจำเพาะ @ 25°C	:	**0.90**
ค่าความข้นเหลว @ 25°C	:	**54.00 KU**

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว :

- **พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วย TOA-100 Water Repellent Gloss จะต้องแห้งสะอาด ปราศจาก ฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท**
- **หากมีสารทาเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด**
- **บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างออกให้หมดแล้วทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill ให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงแล้วจึงทาเคลือบด้วย TOA-100 Water Repellent Gloss**

วิธีการใช้งาน :

- **TOA-100 WATER REPELLENT GLOSS ผลิตมาเพื่อการใช้งานโดยไม่ต้องผสมตัวทำละลาย เช่น ทินเนอร์ เป็นต้น**
- **ทา TOA-100 Water Repellent Gloss ด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น ให้ทั่วพื้นผิว 1 – 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิว ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมากหรือดูดสีมากเป็นพิเศษ อาจต้องเคลือบถึง 3 เที่ยว เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เงางาม**

Rev. 1, April 2012

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด / TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.
สำนักงานและศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา – ตราด / TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางแสทอง อำเภอบางแสทอง กรุงเทพฯ 10540 โทรศัพท์ +662-33-55-555 โทรสาร +662-312-8927
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel. +662 33-55-555 Fax. +662 312-8927

TOA 100 Water Repellent Gloss

ปริมาณการใช้งาน	:	**TOA-100 Water Repellent Gloss 1 แกลลอน ต่อพื้นที่ 40 - 45 ตารางเมตร ต่อ 1 เที่ยว** ****ปริมาณการใช้งานและจำนวนเที่ยวขึ้นอยู่กับการดูดซึม ความพรุน และความหยาบของพื้นผิว**
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	:	**- ห้ามรับประทาน หรือสูดดม** **- ขณะใช้งานแนะนำให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก** **- ไม่ควรทำงานบนพื้นผิวที่ร้อนหรือกลางแดดจัด** **- ไม่ควรทาในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก** **- ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแหล่งน้ำ สาธาณะ** **- เก็บให้พ้นมือเด็ก ความร้อน และ เปลวไฟ** **- สำหรับงานพ่น สามารถใช้ทินเนอร์ #71 ผสมประมาณ 5% หรือตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น** **- ไม่แนะนำให้ใช้กับงานพื้น หรือพื้นที่ที่มีการเดินเหยียบย่ำ** **- ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จ ด้วยทินเนอร์ #71 , ทินเนอร์ #AAA , น้ำมันสน**
ขนาดบรรจุ	:	**1 แกลลอน (3.785 ลิตร)**
การเก็บรักษา	:	**- ปิดฝาให้สนิท ทุกครั้งหลังการใช้งาน** **- เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด**
อายุของผลิตภัณฑ์	:	อายุการเก็บประมาณ **2** ปี นับจากวันที่ผลิต
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	:	**รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

Rev. 1, April 2012

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด / TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.
สำนักงานและศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา – ตราด / TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง กรุงเทพฯ 10540 โทรศัพท์ +662-33-55-555 โทรสาร +662-312-8927
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand Tel. +662 33-55-555 Fax. +662 312-8927