ปูนก่อสำเร็จรูปทีพีไอ M300



หมายเหตุ : หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที (ปูน 1 ถุง 50 กก. ใช้น้ำ 9 ลิตร) ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด

ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค (แต่ไม่รวมถึงบล็อคมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก.598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
- หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
- สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น

พื้นที่ในการใช้ (ข้อมูลจากการทดสอบ ที่ความหนาปูนก่อ 15 มม.)

วัสดุที่ใช้ในการก่อ	ปูน 1 ถุง ก่อได้พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณการใช้ต่อ ตร.ม. (กก.)
อิฐมอญตัน (6x14x3 cm.)	1.15	43.48
อิฐมอญรู (6.5x16x4 cm.)	1.25	40.00
คอนกรีตบล็อค (39x19x7 cm.)	2.00	25.00

วิธีการใช้

1. ราดน้ำอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อคให้ชุ่มพอประมาณ
2. ผสมปูนก่อ ทีพีไอ M300 กับน้ำสะอาด 4.5:1 โดยปริมาตร
3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mortar Machine) ได้





สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกเหนือระดับดิน