ปูนก่อทีพีไอ M309

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค (แต่ไม่รวมถึงบล็อคมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรงตามมาตรฐาน มอก.598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
- หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
- สารเพิ่มคุณภาพ มีคุณสมบัติที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียวผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น

วิธีการใช้

1. ราดน้ำอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อคให้ชุ่มพอประมาณ
2. ผสมปูนก่อทีพีไอ M309 กับน้ำสะอาด 4.5:1 โดยปริมาตร
3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องผสมปูน (Mortar Machine) ได้

พื้นที่ในการใช้ (ข้อมูลจากการทดสอบ ที่ความหนาปูนก่อ 15 มม.)

วัสดุที่ใช้ในการก่อ (ม.ม.)	พื้นที่ที่ก่อได้ ต่อปูน 50 ก.ก.	ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ตร.ม.
อิฐมอญตัน (6x14x3 cm.)	1.15 ตร.ม.	43.48 ก.ก.
อิฐมอญรู (6.5x16x4 cm.)	1.25 ตร.ม.	40.00 ก.ก.
คอนกรีตบล็อค (39x19x7 cm.)	2.00 ตร.ม.	25.00 ก.ก.

หมายเหตุ : หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที

"สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกเหนือระดับดิน"

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 22131039, 0 2285 5090 โทรสาร: 0 2285 5878
www.tpipolene.co.th e-mail : tpi_mortar@tpipolene.co.th
www.tpipolene.co.th
CALL CENTER
0-2678-6547-52

ปูนก่อทีพีไอ M309

TPIPL Green
TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

- แรงยึดเกาะสูง
- หินบดคุณภาพสูงคัดขนาด
- รับกำลังอัดได้ดี ได้มาตรฐาน
- มีสารเพิ่มคุณภาพทำให้ปูน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

TPIPL Green TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
CSR-DIW AWARD 2015

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่
www.onlinemarket.tpipolene.co.th