
ลื่นเทปรับระดับง่าย
แข็งแกร่ง ทนทาน
ประหยัด รวดเร็ว ทันใจ



ทีพีไอ
ปูนเทปรับระดับ
M409





TPIPL Green
CSR-DIW

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่
www.onlinemarket.tpipolene.co.th



"สำหรับงานเทพื้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวให้เรียบเสมอกัน"

ลักษณะผลิตภัณฑ์

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป เหมาะสำหรับใช้ในการเทพื้น โดยเนื้อปูนมีความข้นเหลวสม่ำเสมอ มีสารเคมีช่วยในการไหลตัวได้ดี ทำให้ปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน มอก. 15 เล่ม 1-2555
- หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
- สารเพิ่มคุณภาพ มีคุณสมบัติในการไหลตัวดี ทำให้ปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการใช้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการจะเท ด้วยการขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำ คราบน้ำมัน ฝุ่น และสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะออกให้หมด กรณีที่ผิวหน้าของ substrate ไม่แข็งแรงพอควรมีการสกัดส่วนดังกล่าวออก จนมั่นใจว่าผิวหน้ามีความแข็งแรง หรือเตรียมการด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสม (ให้ตรวจสอบการเตรียมผิวโดยการใช้เหล็กขูดที่ผิวหน้า จะต้องไม่มีส่วนที่ยุ่ย หรือส่วนที่สามารถขูดออกด้วยเหล็กได้ง่าย) ก่อนการเทให้ราดน้ำให้อิ่มตัว ขณะเทไม่ควรมีน้ำขังหรือมีการซึมของน้ำขึ้นมาจากพื้นตลอดเวลา ถ้ามีต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน
2. ผสมปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป M409 กับน้ำสะอาด อัตราส่วน 3.5:1 โดยปริมาตร (ปูน 1 ถุง 50 kg ใช้น้ำ 8 ลิตร) ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ
3. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการเทปรับระดับพื้นทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับเครื่องพ่นปูน (Mortar Machine) ได้ควรมีการป้องกันพื้นที่ทำงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมไม่ให้สัมผัสโดนหยดน้ำหรือแสงแดด ขณะเทและจนกว่าปูนเซ็ตตัวเต็มที่
4. ให้ทำการบ่มด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างน้อย 3 วัน

พื้นที่ในการใช้

(ปูน 1 ถุง 50 กก. ใช้น้ำ 8 ลิตร)

ความหนาในการเท (มม.)	ปูน 1 ถุง เทได้พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณการใช้ต่อ ตร.ม. (กก.)
50	0.56	88

หมายเหตุ : หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 22131039, 0 2285 5090 โทรสาร: 0 2285 5878
www.tpipolene.co.th e-mail : tpi_mortar@tpipolene.co.th
www.tpipolene.co.th
CALL CENTER
0-2678-6547-52