คอนกรีตแห้งทีพีไอ 180KSC Cylinder

(หรือเทียบเท่า 210 KSC Cube) M401



สะดวก

รวดเร็ว

แข็งแรง

งานเทพื้นปรับระดับ คอนกรีตหยาบ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC

ขอบเขตการใช้งาน

ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป เทพื้นปรับระดับ

วิธีการใช้งาน

1. ผสมปูนสำเร็จรูป M401 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 8-9 ลิตร
2. ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
3. ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ , น้ำยาหน่วง ฯลฯ โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด





ปริมาณการใช้

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M401 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M401 45 ถุง (2,250 kg.)
น้ำ 8-9 ลิตร	น้ำ 360-405 ลิตร

ปริมาณการใช้ : กรณีผสมหิน ½ หรือ ¾"

อัตราส่วนผสมต่อถุง	ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตร
ปูน M401 1 ถุง (50 kg.)	ปูน M401 30 ถุง (1,500 kg.)
หิน ½ หรือ ¾ 30 kg. (3 ถังปูน)	หิน ½ หรือ ¾ 900 kg. (90 ถังปูน)
น้ำ 8-9 ลิตร	น้ำ 240-270 ลิตร

สำหรับงานเทปรับระดับ กำลังอัด 180KSC Cylinder