# ปูนทนกรดทีพีไอ M250




- ใช้ฉาบบางบนผนังคอนกรีต/พื้นที่ผิวคอนกรีตที่ไม่ได้รับน้ำหนักมาก ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค
- สามารถต้านทานต่อกรดความเข้มข้นถึง pH3
- สามารถใช้ผสมหินสำหรับงานคอนกรีต

## วิธีการเตรียมการใช้งานฉาบ

1. ทำความสะอาดบริเวณผนังที่ต้องการจะฉาบ ไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน สารเคมี หรือสิ่งซึ่งอาจมีผลต่อการยึดเกาะ จากนั้นราดน้ำให้ชุ่ม แล้วปล่อยให้แห้งหมาด
2. ผสมปูน M250 1 ถุง (20 กิโลกรัม) กับน้ำประมาณ 2.7 ลิตร ปั่นผสมให้เข้ากันดี ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วปั่นผสมอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน
3. นำปูนที่ผสมเสร็จฉาบด้วยเกรียงเหล็กขัดมัน โดยฉาบทีละชั้นๆ ละ 5 มม. เมื่อชั้นแรกแห้งหมาด จึงฉาบชั้นต่อไป จนได้ความหนาประมาณ 10 มม. เมื่อปูนแห้งหมาดให้ขัดมันตามวิธีการฉาบขัดมันทั่วไป



## วิธีการเตรียมการใช้งานคอนกรีต

1. ผสมปูน M250 1 ถุง (20 กิโลกรัม) กับหินขนาด 1/2" - 3/4" จำนวน 20 กิโลกรัมและน้ำประมาณ 3 ลิตร ผสมให้เข้ากันดี ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วปั่นผสมอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน
2. นำปูนที่ผสมเสร็จไปใช้ในงานคอนกรีต ตามวิธีการใช้งานทั่วไป



***ระยะเวลาในการเปิดใช้งาน***

- *สามารถเปิดใช้งานได้หลังทำงานเสร็จอย่างน้อย 7 วัน ในสภาวะปกติ*
- *สามารถเปิดใช้งานได้หลังการทำงานเสร็จ 1 วัน เมื่อให้ความร้อนอุณหภูมิ 60-70 ℃*

### ปริมาณการใช้งานฉาบ

| ความหนาของปูนฉาบกรด | ปริมาณการใช้ต่อ 1 ตารางเมตร | พื้นที่ที่ได้ต่อปูน 1 ถุง |
|---|---|---|
| 10 มิลลิเมตร | 20 กิโลกรัม | 1 ตารางเมตร |

### ปริมาณการใช้งานคอนกรีต

| คอนกรีตปริมาตร | ปริมาณปูน M250 | ปริมาณหินขนาด 1/2" - 3/4" |
|---|---|---|
| 1 ลูกบาศก์เมตร | 1.2 ตัน | 1.2 ตัน |

***หมายเหตุ :*** *ไม่ควรสัมผัสปูนโดยตรง ควรมีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือยาง หน้ากากกรองฝุ่นหรือผ้าปิดจมูกในขณะใช้งาน*

## สำหรับงานฉาบและงานคอนกรีตทนต่อการกัดกร่อนทนกรดสูง