กาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ สำหรับติดกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต (งานปูสระว่ายน้ำ (กระเบื้องเซรามิค)) M503



วิธีการใช้งาน

- ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน สี สารเคมี หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีผนังเป็นกระเบื้องเดิม ต้องมั่นใจว่าผนังมีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่มีรอยแตกร้าว ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง
- ผสมกาวซีเมนต์พิเศษกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน กาวซีเมนต์พิเศษ 1 ถุง (5 กก.) ต่อน้ำ 0.9-1 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ปาดกาวซีเมนต์พิเศษบนพื้นผิวที่ต้องการจะปูกระเบื้อง หนาประมาณ 5 มม. จากนั้นใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45° กับพื้นผิว
- ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
- จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม

ความหนาของปูน (มิลลิเมตร)	พื้นที่การใช้งานที่ได้ ต่อปูน 20 กก. (ตารางเมตร)	ปริมาณการใช้ปูนในพื้นที่ 1 ตร.ม. (กิโลกรัม)
5	8	2.5







สำหรับติดกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต เหนียวแน่นติดทนนาน