TOA

PROTILE
ทีโอเอ โปรไทล์

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน



กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์


- ยึดเกาะดี
- ป้องกันการลื่นไถล
- ใช้ได้ทั้งผนังและพื้น

TOA PROTILE

กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์


ยึดเกาะดี ป้องกันการลื่นไถล ใช้ได้ทั้งผนังและพื้น

- ทีโอเอ โปรไทล์ เป็นกาวซีเมนต์ที่ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
- ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60x60 ซม.
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- ปูพื้นหินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู







เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง กาวซีเมนต์ ทีโอเอ



กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์
TOA PROTILE



กาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์
TOA SUPERTILE



กาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์
TOA PREMIUMTILE

กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์

ทีโอเอ โปรไทล์ เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว มีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่น ๆ ทำให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะตัวในการสร้างแรงยึดเกาะระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวซีเมนต์

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบไขต่าง ๆ
2. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ขัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์
3. ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
4. ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วัน ก่อนปูกระเบื้อง

วิธีการใช้งาน

1. ผสม ทีโอเอ โปรไทล์ 20 กก. กับน้ำสะอาด 5 – 5.2 ลิตร ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 10 นาที จึงทำการกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
3. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง
4. ใช้เกรียงหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวีให้ตรงกับความหนาของชั้นกาวที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
5. นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ เมื่อกดกระเบื้องลง ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ เต็มแผ่น
6. สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาที
7. ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทำการยาแนว

ปริมาณการใช้งาน

โดยเฉลี่ย: 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร

ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม/ถุง

ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง



SOLUTIONS BUILDER

Innovative Construction Chemicals

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค
โทร. 02-335-5777
www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samurprakan 10570 Thailand Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927