

คุณสมบัติ	ซูเปอร์อัลลอยด์ เฟอร์อัลูมิเนียม สีสันประกายเหมือนมุกสูตรน้ำ อัลตราพรีเมียม เกรด ผลิตจากสารอะคริลิกแท้ 100%และผงสีเมทัลลิกชนิดพิเศษ ให้เฉดสีสวยงามคงทน สร้างความหรูหราให้กับผนัง เหมาะกับงานตกแต่งภายในและภายนอกที่ต้องการความแปลกใหม่ของสีสัมผัสที่ไม่ซ้ำใคร กลืนไม่ฉุน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยภายในห้อง ไม่เกาะฝุ่น เช็ดล้าง ทำความสะอาดง่าย																																								
	เหมาะสำหรับพื้นผิวหลายชนิด เช่น ปูนฉาบ คอนกรีต ยิปซัม ที่ต้องการความหรูหรา แปลกใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร																																								
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td colspan="2">อะคริลิกสูตรน้ำ</td></tr><tr><td>เฉดสี</td><td colspan="2">เฉดสีตามแคตตาล็อก</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td colspan="2">เงา ประกายมุก</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>52 - 54</td><td>%</td></tr><tr><td>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</td><td>-</td><td>กรัม ต่อ ลิตร</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>85 - 95</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>40 - 45</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>30 - 35</td><td>ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกียว</td></tr><tr><td colspan="3">หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูปทรงของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>1</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทาเก็บ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>2 - 4</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>4 - 5</td><td>ชั่วโมง</td></tr></table>		ประเภทสี	อะคริลิกสูตรน้ำ		เฉดสี	เฉดสีตามแคตตาล็อก		ลักษณะฟิล์มสี	เงา ประกายมุก		เนื้อสีโดยปริมาตร	-	%	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	52 - 54	%	ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	85 - 95	ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	40 - 45	ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30 - 35	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกียว	หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูปทรงของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว			ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	1	ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งทาเก็บ (อุณหภูมิ25-30°C)	2 - 4	ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	4 - 5	ชั่วโมง
ประเภทสี	อะคริลิกสูตรน้ำ																																								
เฉดสี	เฉดสีตามแคตตาล็อก																																								
ลักษณะฟิล์มสี	เงา ประกายมุก																																								
เนื้อสีโดยปริมาตร	-	%																																							
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	52 - 54	%																																							
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร																																							
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	85 - 95	ไมครอน																																							
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	40 - 45	ไมครอน																																							
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30 - 35	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกียว																																							
หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูปทรงของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว																																									
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	1	ชั่วโมง																																							
ระยะเวลาแห้งทาเก็บ (อุณหภูมิ25-30°C)	2 - 4	ชั่วโมง																																							
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	4 - 5	ชั่วโมง																																							
มาตรฐานอ้างอิง																																									
วิธีใช้งาน	<table><tr><td>อุปกรณ์</td><td colspan="2">เครื่องพ่นสี</td></tr><tr><td>ตัวเจือจาง</td><td colspan="2">น้ำสะอาด</td></tr><tr><td>การเจือจาง (%)</td><td>-</td><td>% (กลิ้ง หรือ ทา)</td></tr><tr><td></td><td>5 - 15</td><td>% (พ่น)</td></tr></table>		อุปกรณ์	เครื่องพ่นสี		ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด		การเจือจาง (%)	-	% (กลิ้ง หรือ ทา)		5 - 15	% (พ่น)																											
อุปกรณ์	เครื่องพ่นสี																																								
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด																																								
การเจือจาง (%)	-	% (กลิ้ง หรือ ทา)																																							
	5 - 15	% (พ่น)																																							
ระบบการใช้งาน	<table><tr><td>การเตรียมพื้นผิว</td><td colspan="2">1.ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด)</td></tr><tr><td>พื้นผิวเก่า</td><td colspan="2">2. ซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่มีความกว้าง 1 มม. หรือแตกต่อเนื่อง ด้วยทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนซ์ และใช้ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ สำหรับรอยร้าวที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 มม. และแตกไม่ต่อเนื่อง</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">3. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำถึงให้แห้งแล้วทาดูว์น่ายาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">4. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ท</td></tr><tr><td>พื้นผิวใหม่</td><td colspan="2">1.ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">2.ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">3. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ท</td></tr></table>		การเตรียมพื้นผิว	1.ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด)		พื้นผิวเก่า	2. ซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่มีความกว้าง 1 มม. หรือแตกต่อเนื่อง ด้วยทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนซ์ และใช้ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ สำหรับรอยร้าวที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 มม. และแตกไม่ต่อเนื่อง			3. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำถึงให้แห้งแล้วทาดูว์น่ายาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล			4. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ท		พื้นผิวใหม่	1.ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน			2.ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน			3. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ท																			
การเตรียมพื้นผิว	1.ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด)																																								
พื้นผิวเก่า	2. ซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่มีความกว้าง 1 มม. หรือแตกต่อเนื่อง ด้วยทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนซ์ และใช้ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ สำหรับรอยร้าวที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 มม. และแตกไม่ต่อเนื่อง																																								
	3. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำถึงให้แห้งแล้วทาดูว์น่ายาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล																																								
	4. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ท																																								
พื้นผิวใหม่	1.ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน																																								
	2.ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน																																								
	3. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ท																																								

ระบบการทาสี			
สีรองพื้น	ทาสีรองพื้นที่โอเอ คิวิก ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว		
** (หากต้องการทำ) สีเท็กเจอร์	กลิ้งด้วยสีทีโอเอ วอลเท็กซ์ จำนวน 1-2 เที่ยว		
** (กรณีไม่ทำสีเท็กเจอร์) สีชั้นกลาง	กลิ้งด้วยสีซูเปอร์ซิลด์ เนียน (เอดสีใกล้เคียงสีทับหน้า)		
	จำนวน 1 เที่ยว		
	# S010 (Red Ruby)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 8070
	# S011 (Copper)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 8031
	# S012 (Bronze)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 8592
	# S013 (Pearl)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# S100
	# S014 (Silver Diamond)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# S100
	# S015 (Gold)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 7919
	# S018 (Green Gold)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 7607
	# S019 (Ocean Blue)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 7352
สีทับหน้า	พ่นด้วยสีซูเปอร์ซิลด์ เวิร์ล เอฟเอฟค 2-3 เที่ยว		
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C		
	อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี		
การเก็บรักษา			
สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท		
	ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง		
อายุผลิตภัณฑ์	: 5 ปีนับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35 °C		
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก		
	ควรใส่น้ำหากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม		
	ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์		
	: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย		
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น		
	บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า		