



นกหวนก ครังที่ 1 เริ่มใช้ 1/12/2558

คุณสมบัติ	สีน้ำอะครีลิกทองคำเกรดสูง ผลิตจากอะครีลิกเรซินแท้ 100 % ผสมกับผงสีทองคำเกรดพิเศษ คุณภาพสูง ในปริมาณมากทำให้การปิดบังพื้นผิวสูงและสีทองเป็นประกายเงางาม ผิวนุ่มสัมผัสเรียบเนียน ฝุ่นเกาะติดยาก เช็ดล้างง่าย ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศในเขตร้อน นาน 10 ปี รวมทั้งต้านทาน การเกิดเชื้อราและตะไคร่ น้ำได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวประเภทปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ ทั้งภายนอก และภายใน เช่น บริเวณโบสถ์ เจดีย์ ศาลา ซ่อฟ้า ใบระกา พระพุทธรูป เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค	ประเภทสี : อะครีลิกเรซินแท้คุณภาพสูง 100% ชนิดสี : ทองมีราเคล ลักษณะฟิล์มสี : สีทองประกาย เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 51-53 % ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ : - กรัม ต่อ ลิตร การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 50-55 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เกียว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) : 20-30 นาที ระยะเวลาแห้งทากัน (อุณหภูมิ25-30°C) : 2-3 ชั่วโมง
มาตรฐานอ้างอิง	
วิธีใช้งาน	อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น การเจือจาง : น้ำสะอาด การผสม (%) : ผสมน้ำสะอาด 5-10% สำหรับการกลิ้ง : ผสมน้ำสะอาด 5-10% สำหรับการทา : ผสมน้ำสะอาด 15-20% สำหรับการพ่น
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเก่า : 1.ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด) 2. ซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วย ทีโอเอ อะครีลิกฟิเลอร์ 3.บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำทิ้งให้แห้งแล้วทาทดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ ไมโครคลี พื้นผิวใหม่ : 1.ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน 2.ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไ้ ระบบการทาสี พื้นผิวเก่า สีรองพื้น : ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ อะครีลิก คอนเทค ไพรมเมอร์ จำนวน 1-2 เกียว : ทาสีรองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PW111 (สีแดง), รองพื้นที่โอเอ โกลด์ #PW222 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เกียว พื้นผิวใหม่ สีรองพื้น : ทาสีรองพื้นที่โอเอ โกลด์ #PW111 (สีแดง), รองพื้นที่โอเอ โกลด์ #PW222 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เกียว สีทับหน้า : ทาสีทองคำ ทีโอเอ โกลด์ สูตรน้ำ #W8008 จำนวน 2-3 เกียว ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน : อุณหภูมิของชั้นงานจะต้องสูงกว่า10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชั้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา	สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปีนับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35°C



ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัททอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า