กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้อง สำหรับผนังภายใน บริเวณที่แห้งและเปียกชื้น

เวเบอร์.ฟิกซ์ พลัส



- ปูกระเบื้องขนาดเล็กและขนาดกลาง บนผนังห้องน้ำ ห้องครัวได้
- ไม่ต้องผสมน้ำพร้อมใช้
- ปูทับกระเบื้องเดิมผนังภายในอาคาร
- มีความยืดหยุ่น ปูบนไม้, ไม้อัดซีเมนต์
- เหมาะกับงานปรับปรุง ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
- ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เวเบอร์.ฟิกซ์ พลัส กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้อง ชนิดสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน ไม่ต้องเติมน้ำประกอบด้วย อะคริลิคเรซิ่น เคมีพิเศษ สารโพลิเมอร์พิเศษ สำหรับปูกระเบื้องขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บนผนังซีเมนต์ ผนังพิเศษ เช่น ไม้ ไม้อัดซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปูทับกระเบื้องเดิมบริเวณผนังภายใน พื้นที่แห้งและเปียกชื้น

- **เหมาะกับ :** กระเบื้องเซรามิค โมเสคเซรามิค โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น โมเสคหินธรรมชาติ หินเทียม
- **ขนาด :** ถังละ 1 กก.
  ถังละ 3 กก.
  ถังละ 15 กก.
- **สี :** ขาว
- **ปริมาณการใช้งาน :** โดยเฉลี่ย 1 ตร.ม. ต่อถัง 1 กก.
  โดยเฉลี่ย 3 ตร.ม. ต่อถัง 3 กก.
  โดยเฉลี่ย 15 ตร.ม. ต่อถัง 15 กก.

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- สำหรับพื้นผิวใหม่ : พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำปกติ
- สำหรับพื้นผิวเดิม : ตรวจเช็คพื้นผิวโดยขูดลอกสีที่หลุดออก หรือรื้อกระเบื้องที่ไม่แน่นออก แล้วปูใหม่ กำจัดเศษวัสดุ เช่น ผงปูน ไขมัน หรือคราบมันต่างๆ ที่ติดอยู่ตามพื้นผิวออกให้หมด
- ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้ำสูง) จำเป็นต้องทำให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
- ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน (คือ 7 วันต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

การผสม

ผสมเสร็จ พร้อมใช้งาน

การปูกระเบื้อง

1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวเหลวลงบนพื้นผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10x10 นิ้ว ให้ปาดกาวเหลวบางๆ ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวเหลว แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวเหลวที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้องออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา

- 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถัง และถูกเก็บไว้ในที่ร่มแห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถังต้องปิดฝาถังให้แน่น)

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	กาวเหลวสำเร็จรูป
ความหนาแน่น	1.70 กรัม/ซม^3.
ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวเหลวจนถึงปูกระเบื้อง	20-30 นาที
การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน	10-15 นาที
ความหนาของกาวเหลวที่ปาดลงบนพื้นผิว	0.5-4 มม.
ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวเหลวแห้งอย่างน้อย	24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานนานาชาติ / ยุโรป	มาตรฐาน	ผลการทดสอบ
การรับแรงเฉือนของกาวเหลวกับกระเบื้อง ISO 13007 part 2-4.4.3.4 หรือ (EN 1348-7.2)	≥1.0 N/mm^2	3.30 N/mm^2
การรับแรงเฉือนของกาวเหลวกับกระเบื้องหลังบ่มความร้อน ISO 13007 part 2-4.3.6 หรือ (EN 1324-7.4)	≥1.0 N/mm^2	3.60 N/mm^2
การรับแรงเฉือนของกาวเหลวกับกระเบื้องหลังแช่น้ำ ISO 13007 part 2-4.3.5 หรือ (EN 1324-7.3)	≥0.5 N/mm^2	0.65 N/mm^2
แรงยึดเกาะของกาวเหลวกับกระเบื้อง ณ เวลาที่ต่างกัน ISO 13007 part 2-4.1 หรือ (EN 1346)	≥0.5 N/mm^2	1.10 N/mm^2