



BUILDING TRUST



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# LANKO 732 FACADE REPAIR

ปูนซ่อมผสมไฟเบอร์ สำหรับงานฉาบซ่อมแซมทั่วไป

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 732 FACADE REPAIR เป็นปูนทรายผสมเสร็จ ใช้สำหรับงานซ่อมแซมรอยแตกขนาดเล็กบนพื้นผิวคอนกรีต

### การใช้งาน

- งานซ่อมแซมผิวคอนกรีตเช่น: การหลุดล่อน รุพ รอยแตกร้าว
- งานปรับสภาพผิวคอนกรีตในแนวตั้ง ก่อนทาสี
- งานซ่อมแซมผนังปูนฉาบ

### คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- ทำความหนาในแต่ละชั้นได้ ตั้งแต่ 1 มม. - 25 มม.
- ใช้งานได้ง่าย
- การยึดเกาะดีเยี่ยม
- ให้ผิวที่เรียบ
- สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
- สามารถทาสีทับได้ หลังจาก 24 ชั่วโมง ที่ทำงานเสร็จ

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนประกอบหลักทางเคมี | ปูนซีเมนต์ สารเติมเต็มและสารผสมเพิ่ม                                                    |
| บรรจุภัณฑ์            | 5 กก. / กระบุง<br>25 กก. / ถุง                                                          |
| ลักษณะของสินค้า/ สี   | ผงซีเมนต์สีเทา                                                                          |
| อายุผลิตภัณฑ์         | 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย |
| การเก็บรักษา          | จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง                                            |
| ความหนาแน่น           | 1.1 - 1.2 กก. / ลิตร                                                                    |
| ขนาดอนุภาคสูงสุด      | 0.5 มม.                                                                                 |

### ข้อมูลทางเทคนิค

| ค่ากำลังรับแรงอัด | 1 วัน    | 7 วัน    | 28 วัน   |
|-------------------|----------|----------|----------|
|                   | ≥ 10 MPa | ≥ 15 MPa | ≥ 20 MPa |
| ค่ากำลังรับแรงดัด | 1 วัน    | 7 วัน    | 28 วัน   |
|                   | ≥ 2 MPa  | ≥ 3 MPa  | ≥ 5 MPa  |

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 732 FACADE REPAIR  
ธันวาคม 2020, Version 01.01  
020302040030000340

# ข้อมูลการใช้งาน

## อัตราส่วนผสม

LANKO 732 FACADE REPAIR 1 ถู (25 กก.) ต่อน้ำ 5.0 - 5.5 ลิตร

## ปริมาณการใช้

2 กก. / ตร.ม. / 1 มม.

## อุณหภูมิแวดล้อม

10°C - 35°C

## ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

## ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- เก็บอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ในที่ร่ม และน้ำที่ใช้ในการผสมควรมีอุณหภูมิต่ำกว่า 30°C
- ห้ามใช้งานกลางแจ้งเด็ดขาด, ขณะที่เริ่มผสมปัดแรง หรือทำงานบนพื้นผิวที่ร้อนจัดเกินไป

## ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

## ข้อแนะนำการใช้งาน

### คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน เศษสิ่งสกปรก น้ำยาบ่ม สี เศษปูนฉาบ ฯลฯ
- สำหรับงานซ่อมแซม ส่วนที่หลุดล่อนต้องสกัดออกจนถึงส่วนที่ อยู่ในสภาพสะอาดและมีผิวที่ขรุขระ
- สำหรับโครงสร้างที่เสียหายจนถึงเหล็กเสริม ให้สกัดคอนกรีตออก เพื่อให้มีพื้นที่ สำหรับใช้ผลิตภัณฑ์
- ขัด หรือ พ่นทรายเพื่อกำจัดสนิมออกจากเหล็กเสริมก่อนทำงาน
- ทำความสะอาดบริเวณที่ทำงานให้ปราศจากฝุ่นผงต่างๆ
- พื้นผิวคอนกรีตต้องบ่มน้ำให้อิ่มตัว แต่ไม่มีน้ำขังขณะทำงาน

## การผสม

- ผสม LANKO 732 FACADE REPAIR กับน้ำสะอาด 5 - 5.5 ลิตร (น้ำสะอาด 20 - 22 % ต่อน้ำหนักปูน)
- ผสมด้วยเครื่องผสม (ส่วนไฟฟ้าหรือเครื่องผสมปูน) ด้วยความเร็ว 500 รอบต่อนาที
- ปั่นผสมต่อเนื่องเป็นเวลา 3 นาที จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- พักส่วนผสมทิ้งไว้ 1 - 3 นาที
- หลังจากผสมเสร็จแล้ว ห้ามเติมน้ำเพิ่ม

## การใช้งาน

- ใช้เกรียงกด LANKO 732 FACADE REPAIR ลงบนพื้นผิวในชั้นแรก เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ จากนั้นเติมส่วนที่เหลือ โดยสามารถทำความหนาได้ถึง 25 มม. ในครั้งเดียว
- ในกรณีที่ซ่อมบริเวณขอบหรือมุม ให้ใช้เกรียง 2 อัน ประกบทั้ง 2 ด้านของมุม เพื่อไม่ให้วัสดุไหลหรือปลิ้นไปอีกด้านขณะฉาบ
- ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อให้ได้ความหนาตามที่ต้องการ ทิ้งไว้ให้หมาด ก่อนแต่งให้เรียบด้วยเกรียง

## วิธีการบ่ม

ควรบ่มพื้นผิวทันทีที่วัสดุเริ่มแห้ง แต่ยังคงมีความชื้นอยู่ โดยใช้ยาบ่ม LANKO 361 CURE ในการบ่ม

## ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 732 FACADE REPAIR

ธันวาคม 2020, Version 01.01

020302040030000340

## ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

### บริษัท ซีก้า (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 732 FACADE REPAIR

ธันวาคม 2020, Version 01.01

020302040030000340

LANKO732FACADEREPAIR-th-THLANKO-(12-2020)-1-1.pdf