ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 107 WALL PUTTY

หมันโป๊ว อะคริลิก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 107 WALL PUTTY เป็นหมันโป๊วอะคริลิก พร้อมใช้งาน สำหรับแก้ไขข้อบกพร่องของผนังและฝ้า อุดรอยร้าวขนาดเล็ก เช่น รอยหัวตะปู ร่อง ฟองอากาศ และรอยแตกร้าว แห้งเร็ว ขัดแต่งง่าย ทนทาน ไม่แตกกะเทาะหรือหลุดลอนง่าย

การใช้งาน

- LANKO 107 WALL PUTTY ใช้ได้กับผนังและฝ้า ภายในและภายนอกอาคาร
- LANKO 107 WALL PUTTY ใช้ได้บนพื้นผิวคอนกรีต อิฐ อิฐมวลเบา และไม้

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

- สำเร็จรูป พร้อมใช้งาน
- แห้งเร็ว
- ไม่หดตัว
- ยึดเกาะดี
- ป้องกันราดำ
- ขัดแต่งง่าย ไม่แตกกะเทาะ ทาสีทับได้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี	เรซิ่นสังเคราะห์ สารเติมเต็มและสารผสมเพิ่ม
บรรจุภัณฑ์	1.5 กก. / กระป๋อง, 5 กก. / กระป๋อง
ลักษณะของสินค้า/ สี	เนื้อครีมสีขาว
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
ความหนาแน่น	1.7 - 1.8 กก. / ลิตร
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	8 - 10

ข้อมูลทางเทคนิค

ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง	≥ 0.5 MPa ที่ 28 วัน (ที่ความหนา 1 มม.)

ข้อมูลการใช้งาน

ความหนาต่อชั้น	0.3 - 4 มม.
อุณหภูมิแวดล้อม	10°C - 35°C
ระยะเวลาในการรอเพื่อเคลือบทับ	~24 ชั่วโมง

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- ไม่ควรใช้กับพื้นผิวที่เปียกชื้น
- ห้ามเติมน้ำ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่ม
- ไม่เหมาะสำหรับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและ ความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

พื้นผิวต้องสะอาดและปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก ที่หลุดล่อนได้ง่าย สกัดหรือเจียรรอยตะเข็บแบบ หรือสันที่นูนหนา ที่จะแต่งผิวออก

การผสม

LANKO 107 WALL PUTTY เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำหรือสารเคมีใดๆ เพิ่ม

การใช้งาน

โป๊ว LANKO 107 WALL PUTTY ด้วยเกรียงโป๊ว โดยสามารถทำความหนาได้ 0.3 - 4 มม. สำหรับรอยแตกร้าว รู หรือร่องขนาดใหญ่กว่า 4 มม. ให้โป๊วเป็นชั้นๆ โดยต้องรอให้แต่ละชั้นแห้งก่อนจึงทำการโป๊วชั้นต่อไป ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 10 - 30 นาที จึงสามารถใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบได้ ทิ้งระยะเวลา 24 ชั่วโมง ให้แห้งสนิทก่อนทำการตกแต่งต่อไป

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน ทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้นี้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : + 66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th