อินทรีซูเปอร์

สำหรับงานก่อ ฉาบ เท ที่ต้องการความคุ้มค่าพิเศษ

อินทรีซูเปอร์ ...สูตรใหม่ถูกพัฒนาให้เนื้อปูนเข้มข้นมากขึ้น ฉาบลื่นและเหนียวนุ่มกว่าเดิม พิสูจน์โดยช่างฉาบมืออาชีพแล้วว่า ใช้ผสมและฉาบได้เท่ากับปูนซีเมนต์ผสมขนาด 50 กิโลกรัมทั่วไป

- เพิ่มความคุ้มค่า
- ถุงพลาสติกกันชื้นคุณภาพสูงรักษาความสดของปูน



คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีซูเปอร์ สูตรเข้มข้น ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นพิเศษ จนได้สูตรเข้มข้น ทำให้เนื้อปูนมีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อก ทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น

วิธีการผสมปูน

ผสมปูนอินทรีซูเปอร์ ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้

ประเภทงาน	อัตราส่วนผสม (โดยปริมาตร)			
	อินทรีซูเปอร์	ทราย	หิน	น้ำ
งานคอนกรีตทั่วไป	1	2	4	1
งานก่อผนัง	1	3	-	1
งานฉาบชั้นใน	1	2.5	-	1
งานฉาบชั้นนอก	1	3	-	1

หมายเหตุ ใช้ทรายหยาบสำหรับงานคอนกรีตและงานก่อ
ใช้ทรายละเอียดสำหรับงานฉาบ

ข้อแนะนำ

- ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
- ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีต จำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
- ทำความสะอาดผนังและและรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้นและเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
- ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
- ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้งและปราศจากความชื้น
- อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุ 40 กิโลกรัม / ถุง

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ	มอก. 80-2550	อินทรีซูเปอร์ พลัส
1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability) (ตารางเมตร / กิโลกรัม)	ไม่น้อยกว่า 320	600
2. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)		
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น (นาที)	ไม่น้อยกว่า 45	76
ระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย (นาที)	-	176
3. กำลังอัดของมอร์ตาร์		
1 วัน (MPa)	-	7.9
3 วัน (MPa)	ไม่น้อยกว่า 6.9	14.1
7 วัน (MPa)	ไม่น้อยกว่า 11.8	17.6