

ปูนก่อ Q-CON

สำหรับอิฐมวลเบา

ก่อง่าย สักนาที รอยต่อแข็งแรง
ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน

คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ เป็นสารผสมพิเศษ ช่วยเพิ่มการยึดเหนี่ยวรอยต่อก้อน ทำให้แนวก่อแข็งแรง รับแรงได้เร็วไปหมด ก่อได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอให้แห้งตัว
- ▶ เนื้อละเอียด ปริมาณเบาได้ง่าย เมื่อเริ่มก่อ
- ▶ ในเนื้อปูนมีส่วนอินน้ำสูง เมื่อขมวดก่อการจับปฏิกิริยาเคมี ทำให้ไม่ร่อนราด น้ำที่ก่อบนเลือกก่อการก่อ
- ▶ ประหยัดวัสดุและค่าแรงช่าง ด้วยความหนาของปูนก่อเพียง 2-3 มม. เท่านั้น
- ▶ สามารถใช้งานได้ทั้งงานปูกระเบื้อง เกรนิต และติดตั้งผนังเป็นพื้นที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ

เปลือกหนา	กก./ตร.ม	ตร.ม./กย
7.5 ซม.	1.5	33
10.0 ซม.	2.0	25
12.5 ซม.	2.5	20
15.0 ซม.	3.0	16
20.0 ซม.	4.0	12

ปริมาณการใช้ปูนก่อ Q-CON (โดยประมาณ)

วิธีการเก็บรักษา

- ▶ ควรกองเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ▶ สามารถกองเก็บได้ประมาณ 2 เดือน



ปูนก่อ Q-CON ใช้สำหรับงานก่อผนัง
คอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว
เพียงผสมน้ำในสัดส่วนที่พอเหมาะเท่านั้นประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

วิธีการใช้งาน

- ▶ พสพ ปูนก่อ Q-CON กั้นน้ำละอองน้ำในสัดส่วนปูน 50 กก. ต่อน้ำ 12-14 ลิตร ใต้เข้า กับตัวอิฐที่ขึ้นปูน ที่ก่อเข้ากันแล้วนำไปประปราย 2-3 นาที
- ▶ ใช้ทรายก่อ Q-CON ตัก ปูนก่อ Q-CON นำมาลงบนอิฐโดยการกวาดทรายก่อนแล้วเกลี่ยด้วยปลายากให้เป็นแนวตรงตลอดก้อน
- ▶ การผสมปูนก่อเพื่อเอาไปใช้งาน ทบแล้วจึงผสมน้ำ และใช้ไม้ทาบกดเข้าใน 2 ชั่วโมง
- ▶ ไม่ควรก่อด้วยกรวยมือไปฟรี เพราะผนังจะไม่แข็งแรงและเสียเวลา



บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 144 หมู่ 16 อ.อุบลราชธานี จ.บึงกาฬ

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

โทร. 0-3522-1271 ถึง 212 แฟกซ์ 0-3522-1270, 0-3522-1273

Q-CON

www.q-con.co.th e-mail : qcon@qcon.co.th